

AMORSA UNIV 500

AMORSA POLIURETANICA BICOMPONENTA, FARA SOLVENT



DESCRIERE :

UNIV 500 este o amorsa poliuretanică bicomponentă, fără solvent, creată special pentru sistemele NOVOFLEX și alte produse pe baza de poliuretan. Produsul are o uscare rapidă, nu este toxic, și a fost creat special pentru a fi utilizat pe suprafețe umede sau beton proaspăt pentru a asigura aderența produselor din gama Novoflex.

SUPRAFETE DE APLICARE :

Ca amorsa pentru:

Beton proaspăt,

Beton ud sau umed, Lemn,

Tabla

zincată,

Ca strat de amorsa intermediară, Ideal pentru suprafețe neventilate,

Amorsa excelentă și pentru alte sisteme (ex. Vopselele acrilice etc.),

Compatibilitate excelentă cu bitumul și membranele bituminoase.

Recomandare: Întrucât Univ 500 este un sistem cu uscare rapidă, recomandăm diluarea cu 5% Solvente înainte de aplicare. Pe betonul uscat neporos, produsul trebuie diluat cât este necesar pentru a asigura aderența completă.

LIMITARI :

Pe diferite materiale plastice sau alte suprafețe trebuie testat local înainte de aplicare.

AVANTAJE :

Excelentă aderență pe aproape toate tipurile de suprafețe. Fără solvent: poate fi folosit în spațiile închise, fără ventilație.

Uscare chiar și la temperaturi joase și sub pelicula de apă. Este puternic hidrofob.

Poate fi încărcat cu adaosuri de minerale pentru sigilare. Poate fi folosit pentru a lipi și umple geotextile.

PROCEDURA DE APLICARE :

Curățați suprafața utilizând jetul cu apă, dacă este posibil. Îndepărtați orice urmă de ulei, grăsimi sau ceară. De asemenea, trebuie îndepărtată pasta de ciment, surplusul de particule, mușgaiul, membranele deteriorate. Umpleți suprafețele neregulate încărcând produsul cu nisip.

Mixarea:

Amestecați cele 2 componente și aplicați. Puteți dilua produsul cu Solvente în spațiile deschise, pentru a reduce consumul și pentru a mări durata de păstrare.

Nu diluați niciodată produsul când amorsați suprafețe ude sau pe pelicula de apă.

În spații calde, pentru a mări durata de păstrare, turnați produsul într-un vas larg, dar nu adânc. Folosiți un mixer cu rotație lentă (300 rpm). Adăugați 5-10% SOLVENTE când aplicați cu pompa fără aer.

Aplicarea:

Aplicați cu trafaletul sau pensula. După uscare aplicați stratul principal.

CONSUM :

Depinde de porozitatea suprafeței. De la 100 gr. până la 500 gr/m².

CURATARE :

Curățați uneltele și echipamentul mai întâi cu prosoape de hârtie și apoi utilizând SOLVENTE.

AMBALARE :

Galeti – 4 kg, 15 kg

DEPOZITARE ÎN AMBALAJUL ORIGINAL :

Univ 500 poate fi păstrat minim 12 luni în recipientul original sigilat la temperaturi între 5⁰ și 25⁰C, în locuri uscate și ventilate.

SPECIFICATII TEHNICE

Produsul lichid:

PROPRIETATI	COMPOENENTA (Izocianat)	COMPONENTA B (Polioli & Amine)
-------------	----------------------------	-----------------------------------

MATERIAL

Densitate (gr/cm ³) la 20 °C	1.2	1.0
Viscozitate (mPa.s) la 25 °C	200	3500
Culoare	Maro inchis	Transparent
Raport de mixare functie de greutate	1 parte A	1.5 parte B
Raport de mixare functie de volum	1 parte A	2 parti B